



遮水シート関連製品

# ビノンHDPEシート (HDPE/HDP)

# ビノンHDPE SLS (HDPE/HDP SLS)



## ビノンHDPEシート (HDPE / HDP)

[高密度ポリエチレン]

- 高弾性タイプのシート
- 機械的強度・耐薬品性に優れています。

## ビノンHDPE SLS (HDPE / HDPSLS)

[高密度ポリエチレン]

- 高弾性タイプのシート
- ビノン HDPE シートの白黒層一体のシート
- 目視でシート表面の傷が確認できます。

| 厚さ (mm) | 幅 (m) | 長さ (m) | 試験項目 | 試験方法       | 単位   | 規格値    |
|---------|-------|--------|------|------------|------|--------|
| 1.5     | 7.00  | ～ 100  | 引張強さ | JIS K 6251 | N/cm | 350 以上 |
| 1.7     |       |        | 伸 び  | JIS K 6251 | %    | 560 以上 |
|         |       |        | 引裂強さ | JIS K 6252 | N    | 140 以上 |

※受注生産品となります。

※上記以外の規格、物性などの詳細については弊社までお問い合わせください。



販売元

 **タキロンシーアイシビル株式会社**

札幌土木営業グループ TEL 011-221-3053 広島土木営業グループ TEL 082-244-2600  
 仙台土木営業グループ TEL 022-223-0761 福岡土木営業グループ TEL 092-475-1350  
 東京土木営業グループ TEL 03-6711-3727 土木資材特販営業グループ TEL 03-6711-3725  
 名古屋土木営業グループ TEL 052-933-7575 設計施工統括部 TEL 03-5463-8508  
 大阪土木営業グループ TEL 06-6453-9285

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

東京本社 〒108-6031 東京都港区港南2-15-1  
 (品川インターシティA棟)  
 TEL : 03-6711-4505

ご注意： 1. 誤った使用方法や本来の目的以外での使用は避けて下さい。  
 2. ご使用に際して不明な点がございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。